

Bruk at Borocol 15

1. Sanering av mugg (overflatesopp / muggsopp)

Formål: Drepe overflatesopp og hindre ny vekst.

Påføringsdybde: Kun overfladisk.

Klargjøring: Rengjør området for løst støv og sopp først (gjør med egnet vaskemiddel).

Påføring: Pensles, sprayer eller rulles på i 1-2 strøk.

Forbruk: Ca. 6 m² per liter (kan være mer ved jevne overflater).

Etterarbeid: Området bør tørke godt – gjerne i flere dager.

NB: Mugg skyldes ofte fuktproblemer. Behandlingen er kun effektiv om årsaken til fukt er fjernet.

2. Sanering av ekte hussopp

Formål: Drepe soppen og hindre videre vekst. Ekte hussopp kan skade mur og treverk.

Påføringsdybde: Dypere – fordi soppen kan vokse inn i materialet.

Klargjøring: Fjern alt angrepet treverk og rens mur mekanisk.

Påføring: Boracol påføres både mur og tre i 2 strøk. Det kan være aktuelt å bruke innboring eller dypping av nytt treverk for dybdebehandling.

Forbruk: Fortsatt ca. 6 m² per liter, men i praksis går det mer, fordi underlaget ofte er sugende (grov mur, råteskadd tre).

Etterarbeid: La virke lenge (kan kreve ukesvis tørking).

Ekstra viktig: Boracol virker best når treet er fuktig (< 28 % fukt), men ikke søkkvått.

3. Sanering av treborende insekter (husbukk, stripet borebille, etc.)

Formål: Drepe larver og forhindre videre angrep.

Påføringsdybde: Må trenge inn i veden.

Klargjøring: Rens vekk støv og løse partikler. Eldre angrep kan kreve at du borrar hull i treverket for dypere behandling.

Påføring: Pensling eller sprøyting i flere omganger. Noen bruker innbøringsmetoder for dypere effekt.

Forbruk: Minst 6 m² per liter, men i praksis ofte 2–4 m² per liter pga. sugende virke og behov for flere strøk.

Etterarbeid: Ikke overflatebehandle før Boracol er tørket skikkelig inn.